

MANOUKIAN ŞABLON KİMYASALLARI

Tekstil-Cam-Seramik-Serigrafi için TENAX HT

Kod No: M TENAX HT

Teknik Bilgi Sayfası No: 27/SC-S

16 Eylül 2003

SOLVENTE DAYANIKLI KALIP YAPIŞTIRICI

Tekstil ,cam,seramik ve grafik baskı için kullanılan metal kalıplara ipek baskı bezlerinin yapıştırılması için kullanılan solvent içerikli boya ve temizleme kimyasallarına dayanıklı yapıştırıcıdır. Baskıda kullanılacak olan her türlü metal kalıplar için çift kompenantlı yeni yapıştırıcı (poliüretanik), kullanıcının gereksinimlerin tümünü yerine getirmek için tasarlanmıştır.

- Tüm ALİMİNYUM VE METAL çerçevelerde kullanılır
- Çabuk kurur
- Mükemmel fiziki ve kimyevi dayanıklılığa sahip
- Solvente dayanıklılığı mükemmeldir.
- Zor yüzeyler dahi özel yapıştırma imkanı sağlar, örneğin alüminyum ve demir çinko.

HAZIRLIK:

Maksimum % 20 oranında **CATALYST'** i yapıştırıcıya ilave edin. Kullanacak olduğunuz kadar malzeme hazırlayın.

Gerekli ise, yapışkan karışım **DILUENTE 501** (kodu: 151501) ile sulandırılabilir.

DILUENTE 501 için Tavsiye edilen oran maksimum % 40 dır.

Sulandırma işlemi yapıştırıcının kumaş şablonuna daha kolay nüfuz etmesine yardımcı olacağını hatırlatmak isteriz ve yapıştırıcının kalıba daha iyi yapışmasını teşvik edecektir.ipek bezi tel sayısında artış olduğunda incelticinin karışım yüzde oranını arttırın.

(The higher the mesh count the bigger the thinner percentage.)

İyice karıştırın.

katalizatör ve inceltici ile hazırlanan karışımın ömrü : 30 dakika

UYGULAMA:

Kumaşın örgülerin arasına iyi nüfuz eden bir fırça yardımıyla gergin Kumaşın kasa ile temas ettiği yüzeye yapıştırıcıyı uygulayın.

Kumaşı kesmeden önce oda ısısında en az 5 dakika boyunca

kurumasını bekleyin. Normal koşullarda maksimum mekanik, kimyasal ve fiziki dayanıklılık 24 saat bekledikten sonra elde edilir.

Ancak TENAX HT yapıştırıcı sayesinde bir sonraki şablon işlem aşamasına (emisyon kaplama, kurutma, pozlama, desenin ortaya çıkarılması ve laklama) yaklaşık 1 saat sonra devam edilebiliyor.

Kullanım sonrası ürün kabını iyice kapatın. Alevlerden ve her nevi ısı kaynağından uzak serin bir yerde muhafaza edin.

KOTONLAYN KONF. SAN. TİC.LTD.ŞTİ
BUTTİM C/5 1486-1487 BURSA-TÜRKİYE
TEL: 0090-224-2113331 PBX FAKS: 0090-224-2113332

MANOUKIAN ŞABLON KİMYASALLARI

Tekstil-Cam-Seramik-Serigrafi için TENAX HT

Kod No: M TENAX HT

Teknik Bilgi Sayfası No: 27/SC-S

16 Eylül 2003

SOLVENTE DAYANIKLI YAPIŞTIRICI

TEMİZLEME:

Aletler SOLVENT 505 (kodu: 151505) ile temizlenebilir. Solventin kurumamasına dikkat edin aksi halde temizleme işlemi zorlaşabilir.

AMBALAJ:

KÜÇÜK KİT

TENAX HT SETİ (kodu= M.TENAX HT)

TENAX HT yapıştırıcı 850 gr ve

TENAX HT CATALYST HARDENER 174 gr içeriyor.

Diğer mevcut ambalajlar:

BÜYÜK KİT

TENAX HT SETİ (Kod= M.TENAX HT)

TENAX HT YAPIŞTIRICI (kodu: 163512) : 4-5 kg paket

TENAX HT CATALYST (kodu: 163513) : 900 gr. paket

KOTONLAYN KONF. SAN. TİC.LTD.ŞTİ
BUTTİM C/5 1486-1487 BURSA-TÜRKİYE
TEL: 0090-224-2113331 PBX FAKS: 0090-224-2113332