



Textile Printing



TEXILAC CRACKING BIANCO E TRASPARENTE

Code N° 167080 – 167081 [ÇATLAYAN]

ÜRÜN TANIMI:

Çatlayan görünümler elde etmek için su bazlı tekstil baskı boyası.

KULLANIM ALANLARI:

Kesili veya dikili parçalara direk baskı.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Kumaş cinsi	Beyaz ve renkli pamuklular
İpek no.	Max. 43 (108 Th/inch)
Fotoemülsiyon	o ZERO IN Universal o ZERO IN Blue
Rakle	Profil ve sertlik elde edilmek istenen sonuca bağlı olarak seçilir.
Fikse işlemi	150°C – 3 dakika
Boya renklendirme	Azami % 5 TEXILAC COLORANTI veya ECOTEX P
Boya inceltme	Gereklilik halinde azami % 2 su ile
Boya yoğunlaştırma	Gereklilik halinde azami % 1 TEXILAC ADDENS. 346 NEW
Kuruma geciktirme	Gereklilik halinde azami % 3 TEXILAC RITARDANTE
Fiksator	Gerekmez
Temizlik işlemi	Su veya SCREENCLEAN ST
Ürün depolama	o Güneş ışınlarından korumalı o Yaklaşık 15-35°C arasında
Ambalaj şekli	Ürün gamı tabelasına bakınız
Güvenlik sertifikası	Müşteri talebi üzerine mevcuttur

PREPARAZIONE:

Inchiostro pronto all'uso.

Prima della stampa occorre agitare bene il prodotto per renderlo più omogeneo.

L'eventuale aggiunta di **TEXILAC RITARDANTE** può richiedere tempi più lunghi di polimerizzazione e ridurre le solidità generali.

L'aggiunta di **TEXILAC COLORANTI** o **ECOTEX P** a **TEXILAC CRACKING TRASPARENTE** si ottengono toni pieni e brillanti. Con **TEXILAC CRACKING BIANCO** si ottengono toni pastellati.

GENEL ÖZELLİKLER:

- **TEXILAC CRACKING BIANCO (BEYAZ)** ile koyu zeminlerde de çok örtücüdür
- Basılan parçaların fikse işleminden sonra esnetilmesi neticesinde özel çatlayan görünümler elde edilir.

UYGULAMA:

Yüksek örtücülük ve parlarlık elde edebilmek için rakle basıncının ve kalıpla kumaş arasındaki boşluk payının düzgün ayarlanması tavsiye edilir. Bu şekilde boyanın kumaş yüzeyinde kalması ve kumaşın içine nüfuz etmemesi sağlanır. Boya yaş üstü yaş baskıya müsait değildir. Sonuç efekti baskıda kumaş üstüne geçirilen boya miktarı ile alakalıdır ve dolgun boya miktarı da düzgün sonuçlar alınmasını sağlar.

FİKSE İŞLEMİ:

Sıcak hava ile 150°C - 3 dakika.

En iyi sonuçlar boya kuruduktan sonra yapılan fikse işlemiyle elde edilir.

MAKİNE SEÇİMİ:

Yarı otomatik ve manuel makinelerde kullanılabilir.



KIAN S.p.A. - Via A. De Gasperi, 1 - 22070 Luisago (CO), Italy - Tel. +39 031 9090111 - Fax +39 031 920505

I consigli tecnici riportati, sono da ritenersi validi secondo le corrette modalità di utilizzo. L'applicazione, l'impiego e la trasformazione del prodotto, hanno luogo al di fuori del ns. controllo e ricadono pertanto sulla responsabilità del cliente.



Textile Printing

**ÜRÜN GAMI:****Patlar:**

Kod	Renk	Ambalaj
167080	Şeffaf	1 ve 5 kg
167081	Beyaz	1-5 ve 50kg

ÖZEL TAVSİYELER:

- İmalata geçmeden önce genel baskı özelliklerinin kontrol edilmesi.
- Fikse şartlarının gözden geçirilmesi; katkı maddelerinin kullanılması fikse sürelerinin uzamasına sebebiyet verebilir.
- Boyaların kuru temizleme ve ağartma haslığı yoktur.



KIAN S.p.A. - Via A. De Gasperi, 1 - 22070 Luisago (CO), Italy - Tel. +39 031 9090111 - Fax +39 031 920505

I consigli tecnici riportati, sono da ritenersi validi secondo le corrette modalità di utilizzo. L'applicazione, l'impiego e la trasformazione del prodotto, hanno luogo al di fuori del ns. controllo e ricadono pertanto sulla responsabilità del cliente.