

MANOUKIAN ŞABLON KİMYASALLARI

ROTORET (52)

Kod No 160400

Teknik Bilgi Sayfası No: 28/SC-F

26 Mayıs 2003

ROTASYON ŞABLON RUTUŞ LAKI

Tekstil baskıda kullanılan rotasyon şablonlar için rötuşlama lakıdır

- Farklı baskı boylarına karşın yük kimyevi-fiziki ve mekanik dayanıklılık
- Hızlıca kurur, çok iyi yapışma yeteneği vardır.
- 2-etoksi etil asetat içermez.

ROTORET aşağıda belirtilen renklerde mevcuttur:

Şeffaf	160430	ROTORET MONO TRANSPARANTE
Mavi	160431-160432	ROTORET MONO VERDE
Kırmızı	160453	ROTORET MONO RED

Nem-kuvvetlendirici poliüretan lak elementi çok hızlı kurduğundan baskı esnasında rötuşlama işlemi için kullanılabilir.

% 25 ila 30 arası DİLÜENTE 504 EXTRA (152504) ile sulandırın, tamamen karıştırın ve tamamen kuru olan yüzeye bir fırça yardımıyla uygulayın.direkt olarakta kullanılır

Oda ısısında suni kuruma 10 dakikada gerçekleşir ama yüksek etkinlikteki bir baskı ise şablonu 8-10 saat sonra kullanmanızı tavsiye ederiz.

Aletler kullanımdan hemen sonra SOLVENTE 505 (151505) solvent ile yıkanmalıdır.

Kuruyan lakı çıkarmak çok zordur.

AMBALAJ: 0,250 KG

- DİKKAT:**
- ROTORET'i neme karşı korunmak gerekmektedir.
 - Kapağı dikkatlice açın, şişede basınç oluşmuş olabilir.
 - Sıkıca kapalı konteynırda saklayın, ateş kaynaklarından uzak tutun.
 - İzosiyanat içeren ürünler için güvenlik tedbirleri uygulayın

KOTONLAYN KONF. SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
BUTTİM C/5 1486-1487 BURSA-TÜRKİYE
TEL: 0090-224-2113331 PBX FAKS: 0090-224-2113332